

Vartdal L-element

1. PRODUKT BESKRIVELSE

Vartdal L-element er et kantelement for gulv på grunn. Det monteres direkte på komprimert og avrettet gruslag. Fleksibel, rask og enkel løsning. L-elementene fungerer som forskaling og isolasjon til hytter, garasjer, boder og lignende. Elementene blir levert i høyder på 300-600mm med 6mm ferdigbehandlet utvendig sementfiberplate. Raskt og enkelt system for plate på mark

Produktet inneholder ingen kjente helsefarlige eller allergifremkallende stoffer

NOBB modulnummer: 27681824

Dimensjon: 300-600 x 1200



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ringmurselementet kan rengjøres med høytrykksspyler (maks 100 bar). Fastgrodd algevekst og mose etc. fjernes mekanisk med en stiv børste (ikke stålbørste)

Platene rengjøres med vann/mildt såpevann.

Ved skjolder og kalkutslag kan det brukes rengjøringsmiddel for teglstein, skifer og puss.

Ettersyn/kontroll

Årlig besiktelse av muren. Undersøk massene rundt for å undersøke om det er tilfredsstillende drenering og om det finnes setninger eller skader.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utvendig fasadeplate kan stå ubehandlet. Fasadeplater uten overflatebehandling vil påvirkes av fuktighet. Med priming har produktene bedre bestandighet mot fukt, og faren for svinn og tørrsprekker reduseres.

1. Impregnering skal det benyttes Surfapor C eller tilsvarende, følg produktets anvisning.
2. Maling av sementplater, benytt diffusjonsåpen murliming beregnet for overflatebehandling av mur/betong
3. Slemming av sementplater kan utføres med sementbaserte produkter beregnet for mur og puss.

Vartdal L-element

Ødelagte plater kan skiftes. Platen limes til underlaget med flislim.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 50 år

Øvrige opplysninger

Ved temperaturer høyere enn 70-75 °C kan EPS svulle. Over 100 °C blir materialet mykt og over 220 °C spaltes det i styren og kullos. Fullstendig forbrenning inneholder grunnstoffene karbon (C) og hydrogen (H), som gir forbrenningsproduktene karbondioksid (CO₂, kullsyre) og vanddamp (H₂O). Ufullstendig forbrenning danner mange mellomprodukter, bl.a. karbonmonoksid (CO, kullos). Oksygentilførselen er avgjørende for om det dannes CO₂, eller CO.

Produktene må ikke utsettes for løsemidler.

Avfallstype: EPS, annen.

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Vartdal Plastindustri AS
Postadresse	Vartdalstranda 1072
Postnr. og poststed	6170 Vartdal
Telefon	(+47) 70048300
E-post	vartdal@vartdalplast.no
Internett	www.vartdalplast.no